

WSTĘPNA KARTA PRODUKTU

Tarfuse® ASA

Filament 3D

Wydanie: 1.1
Data wydania: 04.2023

T

Informacje Ogólne

CHARAKTERYSTYKA	Tarfuse® ASA filament charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną oraz elastycznością, dzięki doskonałej przyczepności międzywarstwowej a także niskim skurczem liniowym dedykowany jest do drukowania prototypów, części funkcjonalnych i technicznych. W przeciwieństwie do niektórych materiałów eksploatacyjnych, wykorzystywanych w drukarkach 3D, akrylonitryl-styren-akrylan (ASA) po wydrukowaniu nie ulega odkształceniom, nawet jeśli pracuje w warunkach nasłonecznienia, jest odporny na promieniowanie UV, które nie powoduje odbarwienia modelu wykonanego z filamentu ASA, nie wpływa w żaden sposób na jego parametry chemiczne, a w konsekwencji - wytrzymałościowe. Detale wytworzone przy użyciu tego tworzywa doskonale znoszą wahania temperatur, działanie wiatru oraz wody.
ZASTOSOWANIE	Tarfuse® jest filamentem dedykowanym do technologii addytywnej FDM.
POSTAĆ HANDLOWA	Tarfuse®: średnica 1,75±0,05mm, 2,85±0,1mm
PAKOWANIE	Dostępne opakowania: 0,5kg (+197g szpula), 1kg (+297 g szpula), 2kg (+602 g szpula)
BARWA	Kolor naturalny, kolory podstawowe na zamówienie.
MAGAZYNOWANIE	Filament Tarfuse® ABS PLUS1 należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w czystym i suchym miejscu. Jeśli przestrzegane są zalecane warunki przechowywania, produkt będzie miał minimalny okres trwałości 12 miesięcy.
DANE GWARANCYJNE	Dane zawarte w tej publikacji oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. W świetle wielu czynników, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie i zastosowanie naszego produktu, dane te nie zwalniają odbiorców od przeprowadzenia własnych badań i testów; dane te nie oznaczają żadnej gwarancji pewnych właściwości, ani przydatność produktu do określonego celu. Wszelkie dane, podane w karcie produktu: proporcje, wagi itp. mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji i nie stanowią gwarantowanej jakości produktu. Jakość produktu gwarantowana jest w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i/lub w umowie sprzedaży. Obowiązkiem odbiorcy naszych produktów jest przestrzeganie są prawa własności oraz obowiązujące prawa i przepisy. Dane dotyczące bezpieczeństwa mają jedynie charakter informacyjny. Kartę charakterystyki materiału (MSDS) można uzyskać na żądanie od dostawcy.

WSTĘPNA KARTA PRODUKTU

Tarfuse® ASA

Filament 3D

Wydanie: 1.1
Data wydania: 04.2023

ZALECANE PARAMETRY DRUKU

Temperatura dyszy: 260 - 290 °C
Temperatura komory roboczej: 20 - 70 °C
Temperatura stołu: 80 - 100 °C
Materiał stołu: mata poliwęglanowa (PC) + klej typu Dimafix
Średnica dyszy: ≥ 0,4 mm
Prędkość druku: 30 - 60 mm/s

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	JM	WARTOŚĆ	METODA BADANIA	WARUNKI BADANIA
			ISO	
Temperatura topnienia; DSC	°C	-	11357-1-3	10°C/min.
Temperatura zeszklenia; DSC	°C	-	11357-1-3	10°C/min.
Temperatura rekrytalizacji; DSC	°C	-	11357-1-3	10°C/min.
Gęstość właściwa	g/cm ³	-	1183	-
Wskaźnik szybkości płynięcia MVR	cm ³ /10min	20	1133	220 °C/10 kg

WŁAŚCIWOŚĆ MECHANICZNE	JM	XY	XZ	ZX	METODA BADANIA	WARUNKI BADANIA
Kierunek drukowania		<i>Płaskie</i>	<i>Na krawędzi</i>	<i>Pionowo</i>		
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	33	33	23-	527-1,-2	50mm/min
Wydłużenie przy zerwaniu	%	5	4	2-	527-1,-2	50mm/min
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	MPa	2100	2100	1800-	527-1,-2	1mm/min
Napężenie zginające	MPa	-	-	-	178	2mm/min
Moduł sprężystości przy zginaniu	MPa	-	-	-	178	2mm/min
Udarność bez karbu wg Charpy	kJ/m ²	-	-	-	179-1	1eU
Udarność bez karbu wg Charpy (-30°C)	kJ/m ²	-	-	-	179-1	1eU
Udarność z karbem wg Charpy	kJ/m ²	-	-	-	179-1	1eA
Temperatura mięknięcia wg Vicata	°C	-	-	-	306	50N
Temperatura ugięcia pod obciążeniem HDT	°C	-	-	-	75-1,-2	1,8 MPa

Wypełnienie: 100%

Badania wykonywano w temperaturze 23 °C, jeżeli nie podano inaczej.